



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas

### BARNILAC SATINADO



#### DESCRIPCION

Barniz laca con poliuretano de acabado satinado seda para interiores y para exteriores en superficies cubiertas.

#### PROPIEDADES

Excelente dureza, rendimiento y facilidad de aplicación. Presenta un acabado satinado de aspecto lacado de lujo, es lavable, incoloro, elástico y transparente, ofreciendo una gran resistencia a los roces, rayados, productos de limpieza, manchas de licor, etc.

#### APLICACIONES

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores y exteriores cubiertos, tales como muebles, puertas, armarios etc.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

**Acabado:** Satinado.

**Nivelación:** Excelente.

**Adherencia:** Buena.

**Brochabilidad:** Buena.

**Secado:** 2-4 horas.

**Repintado:** 18 - 24 horas.

**Viscosidad:** 120 ± 35" F-4 (Copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).

**Densidad:** 0,95 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

**Rendimiento:** 13 - 16 m<sup>2</sup> / lt y mano.

**Dureza:** Excelente.

**Resistencia al frote:** Excelente.

**Estabilidad en envase:** Más de un año en envase original cerrado.

**Utensilios:** Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/IIA(e)(500/400) Máx. COVS 399 g/Lt.

#### HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

**Homologación:** Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas: B, S<sub>2</sub>, d<sub>0</sub>.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

**Madera nueva:** Después de estar seca la madera, lijarla bien y eliminar el polvo.

**Madera barnizada:** Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar el polvo. Si el barniz está en mal estado, eliminarlo con quitapinturas y proceder como en una madera nueva.

## MODO DE EMPLEO

---

**Madera nueva en interiores:** Aplicar una mano de nuestro Aquafond (tapaporos) o de nuestro Poliuretano Fondo JV (tapaporos poliuretano) para sellar la madera.

Después aplicar dos manos de Barnilac. Producto listo al uso.

**Madera nueva en exteriores no expuesta al sol ni a la lluvia:** Aplicar una mano de nuestro Poliuretano Fondo JV (tapaporos poliuretano) para sellar la madera. Después aplicar dos manos de Barnilac como en madera para interiores.

**Madera barnizada en buen estado:** Una vez lijada y limpia, aplicar dos manos de Barnilac como en los casos anteriores.

**Madera barnizada en mal estado:** Una vez decapada y limpia proceder como en madera nueva.

Aplicar el producto en capas delgadas y respetando los tiempos de repintado.

## RECOMENDACIONES

---

No aplicar sobre superficies recalentadas.

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho tiempo en utilizar de nuevo.

## PRESENTACION

---

Disponible en tamaño 250 ml, 750 ml y 4 litros.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 22/06/17

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.