



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



BYE BYE DIRT MATE SEDOSO



DESCRIPCION

Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes , formulada especialmente para resistir casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con efecto pizarra para tiza clásica blanda.

PROPIEDADES

Elevado rendimiento, poder cubriente, blancura, elasticidad y dureza. De fácil aplicación, secado rápido y extraordinaria nivelación. Resistente a casi todo tipo de manchas, con efecto pizarra para tiza blanda y con efecto antimoho (sobre la película) para uso en interiores y exteriores.

Sus controles rigurosos , permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

APLICACIONES

Especialmente para el pintado de paredes y techos sobre toda clase de superficie de albañilería debidamente preparadas en interiores y exteriores .También puede ser aplicado sobre superficie de madera y hierro correctamente preparadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza : Acrílica pura.

Color : Blanco.

Acabado : Mate Sedoso.

Nivelación :Excelente.

Adherencia :Excelente.

Blancura : Excelente.

Dureza : Excelente.

Elasticidad :Buena.

Pegajosidad : Nula.

Brochabilidad : Buena.

Cubrición : Buena.

Mantenimiento del blanco : No amarillea.

Finura: 7 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad:100 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25° ± 10°C (UNE 48-076).

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE-EN 13.300).

Densidad : 1,33 ± 0,10 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 6-8 horas.

Rendimiento : 12-14 m²/Lt.

Bases : BY1 y BY3.

Colores : Definidos en el Sistema Tintométrico.

Sólidos en volumen : 42±2 %.

Sólidos en peso : 52 ± 2 %.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

COV: 2004 /42 / II(A/d)(150/130) Max.COV:120 g/l.



PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar fragudas, secas y limpias.

Nuevas : si son de yeso, aplicar previamente una mano de Fijador Acrílico.

Si son de madera previamente aplicar Selladora Sintética y lijar suavemente. Si son de hierro aplicar previamente una mano de Minio Antioxidante o Blatprimer Antioxidante.

Pintadas: si la pintura está en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente BYE BYE DIRT Mate Sedoso. Si la pintura está en mal estado, eliminar totalmente la pintura, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.

La dilución con agua es: para brocha o rodillo del 10 % y para pistola un 20 % aproximadamente.

Aplicar dos manos de pintura (normalmente).

RECOMENDACIONES

La pintura aplicada alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza trascurridas 3 semanas.

No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas inferiores a los 5°C ni con humedad relativa superior a 80%.

Remover el contenido del envase.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACION

En envases de: 750 ml, 4 y 10 L.

Colores : BY1 y BY3.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9,BIT n°CAS 2634-33-5 y DCOIT n°CAS 64359-81-5.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes de su uso.

FECHA..: 05/06/18

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será

exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
